

CAMYÜNÜ ÇATI ŞİLTESİ TEKNİK ÖZELLİKLER :

Özellikler		Sembol	Birim	Tanım							Tolerans	Standart
Malzeme Tipi		-	-	400 *	350			300				
Malzeme		-	-	Camyünü							-	TS EN 13162
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)		λD	W/m.K	0.043	0.040			0.036			-	TS EN 12667/12939
Genişlik		b	mm	1200							+/-1,5%	TS EN 822
Kalınlık		d	mm	80	100	120	140	160	180	200	T1 **	TS EN 823
Isı İletim Direnci	400	RD	m2.K/W	-	2.30	2.75	3.25	-	-	-	-	TS EN 13162
	350			2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00		
	300			2.20	2.75	3.30	3.85	4.40	5.00	5.55		
Spesifik Isıl Kapasitesi ***		c	kJ/(kg.K)	0.84							-	EN 12524
Dinamik Elastisite Modülü ***		Edyn	kN/m2	0.8							-	DIN 52214

Kaplama	-	-	Kaplamasız, Camtülü	Al-folyo	-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1	C-s1,d0	-	TS EN 13501-1
Su Buharı Difüzyon Direnci ***	μ	-	1	NPD	-	TS EN 12086
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film		-	-
Diğer Bilgiler	Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C'dir.					

* Tip 400 ürünler 10-12-14 cm kalınlıkta üretilmektedir.

** T1: -5% veya -5 mm, fazlasına müsaade edilir.

Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.

*** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.