

İzocam PEflex Boru

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım					Tolerans		Standart
Malzeme	-	-	Polietilen Köpük					-		-
Uzunluk	l	mm	2000					- 1,5 %, + 2,5 %		TS EN 13467
İç Çap	D _{i,D}	mm	D _{i,D} ≤ 35					+1 / +4		TS EN 13467
			35 < D _{i,D} ≤ 100					+2 / +6		
			D _{i,D} ≥ 100					+3 / +8		
Et Kalınlığı	d _D	mm	10, 15, 20, 30					d _D = 10	±1,5	TS EN 13467
								d _D = 15	±2,0	
								15 < d _D ≤ 30	±2,5	
Kaplama	-	-	Kaplamasız		Alüminyum Folyo			-		-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	E					-		TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri	T	°C	-20	0	25	40	60	-		TS EN 12667
	λ _D	W/m.K	0,044	0,053	0,055	0,057	0,061			
Hizmet Sıcaklığı	-	°C	-45 / 80					-		-
Su Buharı Difüzyon Direnci	μ	-	≥ 3000					-		TS EN 12086
UV Direnci	-	-	İyi					-		-
Esneklik	-	-	Çok İyi					-		-
Küf Oluşumu	-	-	Yoktur					-		-
Ambalajlama	-	-	PE Torba					-		-

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havalarda yükleme kapalı alanda yapılmalı.
- Yükleme ve boşaltma iki kişi tarafından yapılmalı.
- Sevkiyat esnasında kesinlikle branda örtülmeli.
- Kamyon kasasına dizilen poşetler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamülü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalı.
- Sadece arka kapak açılarak boşaltma yapılmalı.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalı.
- Poşetler üst üste en çok 4 sıra konulmalı.
- Poşetler dikey konumda konulmamalı.
- Poşetlerin üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Kamyon üzerinden iterek ya da yere atarak boşaltma yapılmamalı.
- Üstüne branda örtülmemiş ve halat çekilmemiş kamyon hareket ettirilmemeli.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.
- Depolama alanı kaygan olmamalı.
- Depo alanı iç sıcaklığının 35 °C'yi aştığı durumlarda depo havalandırılmalı.
- Kamyon uzun süre hareketsiz bekletilecekse gölgede bekletilmeli.
- Ürünler aydınlatma lambalarından asgari 3 mt mesafede olmalı.

