

SERAMİK YÜNÜ TEKNİK ÖZELLİKLER :

RENK	BEYAZ
SINIFLANDIRMA SICAKLIĞI	1260°C
SHOT ORANI	≤1
ORTALAMA ELYAF ÇAP	3-3,5
KULLANIM SICAKLIĞI	1200°C
ISIL İŞLEM SONRASI BOYUTSAL KÜÇÜLME	1260°C / 24 hr / ≤2,5
YOĞUNLUK	110-128 / 96-128 / 96-128
ÇEKME MUKAVEMETİ	0,08 / 0,1 / 0,1
KALINLIK mm	13 / 25 / 50
UZUNLUK mm	14400 / 7200 / 3600
GENİŞLİK mm	610

ISIL İLETKENLİK (W/mK) / ISIL DİRENÇ (m2 K/W)

YOĞUNLUK kg/m3	110		96		96	
C°	(W/Mk)	(m2 K/W)	(W/Mk)	(m2 K/W)	(W/Mk)	(m2 K/W)
400°C	0,09	0,14	0,09	0,28	0,09	0,56
600°C	0,15	0,09	0,15	0,17	0,15	0,33
800°C	0,22	0,06	0,22	0,11	0,22	0,23
YOĞUNLUK kg/m3	128					
400°C	0,09	0,14	0,09	0,28	0,09	0,56
600°C	0,119	0,11	0,119	0,17	0,119	0,42
800°C	0,152	0,09	0,152	0,16	0,152	0,33